



# 地龙牌 100%再生纤维双胶纸技术指标(销售指标)

## Land Dragon brand 100% Recycled Fiber offset paper technical standard

指标名称 Properties	单位 Unit	53g/m <sup>2</sup>		55g/m <sup>2</sup>		58g/m <sup>2</sup>		60g/m <sup>2</sup>		65g/m <sup>2</sup>		68g/m <sup>2</sup>		75g/m <sup>2</sup>		78g/m <sup>2</sup>	
		A级	B级	A级	B级	A级	B级	A级	B级	A级	B级	A级	B级	A级	B级	A级	B级
定量	Grammage g/m <sup>2</sup>	53±3%	53±5%	55±3%	55±5%	58±3%	58±5%	60±3%	60±5%	65±3%	65±5%	68±3%	68±5%	75±3%	75±5%	78±3%	78±5%
厚度	Caliper um	65±3	≥58	68±3	≥60	73±3	≥65	75±3	≥68	82±4	≥73	85±4	≥78	94±4	≥84	97±4	≥90
白度	Whiteness (D65/457) %	90±1	90±2	90±1	90±2	90±1	90±2	90±1	90±2	90±1	90±2	90±1	90±2	90±1	90±2	90±1	90±2
MD 抗张强度	Tensile Strength MD kgf/15m m	≥2.0	≥1.8	≥2.3	≥2.0	≥2.5	≥2.1	≥2.6	≥2.2	≥2.7	≥2.3	≥2.8	≥2.5	≥3.0	≥2.8	≥3.3	≥3.0
平滑度	Bendtsen Smoothness s	≥40	≥25	≥40	≥25	≥40	≥25	≥40	≥25	≥40	≥20	≥40	≥20	≥40	≥20	≥40	≥20
不透明度	Opacity %	≥86	--	≥88	--	≥88	--	≥88	--	≥90	--	≥90	--	≥90	--	≥90	--
吸水性 60s	COBB 60s g/m <sup>2</sup>	≤35	≤50	≤35	≤50	≤35	≤50	≤35	≤50	≤35	≤50	≤35	≤50	≤35	≤50	≤35	≤50
成纸水份	Moisture %	6.0±1.0	≤8.0	6.0±1.0	≤8.0	6.2±1.0	≤8.0	6.2±1.0	≤8.0	6.2±1.0	≤8.0	6.2±1.0	≤8.0	6.5±1.0	≤8.0	6.5±1.0	≤8.0
尘埃度 0.2~0.5mm <sup>2</sup>	Dirt 0.2~0.5mm <sup>2</sup> 个/m <sup>2</sup>	≤40	≤100	≤40	≤100	≤40	≤100	≤40	≤100	≤40	≤100	≤40	≤100	≤40	≤100	≤40	≤100
尘埃度 0.5~1.5mm <sup>2</sup>	Dirt 0.5~1.5mm <sup>2</sup> 个/m <sup>2</sup>	≤4															
尘埃度大于1.5mm <sup>2</sup>	Dirt >1.5mm <sup>2</sup> 个/m <sup>2</sup>	不许有															

备注: 1、测试条件(Conditions of testing): 温度(Temperature): 23±1℃ 相对湿度(Relative humidity): 50±2



致龙纸业(东莞)有限公司  
2017年11月27日